

EPB-productgegevens databank - IN-SITU SAMENGESTELDE ISOLATIEMATERIALEN - Erkende productgegevens

Merk	Product_ID	Product	Subtype	Dikterange [m]	$\lambda_{U,i}$ [W/m.K]	$\lambda_{U,e}$ [W/m.K]	$R_{U,i}$ [m ² .K/W]	$R_{U,e}$ [m ² .K/W]	T0	T1	CE-markering	ATG-H merk	ATG merk	Keymark-merk	andere merken	fiche
BASF Polyurethanes Benelux BV	Elastospray 1622/6	Elastospray 1622/6	1.1.2.5	0,000	-	0,080	0,027	-	-	18/03/2011	18/03/2015	-	-	-	-	-
BASF Polyurethanes Benelux BV	Elastospray 1622/6 8-12cm	Elastospray 1622/6	1.1.2.5	0,080	-	0,120	0,026	-	-	18/03/2011	18/03/2015	-	-	-	-	-
BASF Polyurethanes Benelux BV	Elastospray 1622/6 + 12cm	Elastospray 1622/6	1.1.2.5	0,120	-	4,000	0,025	-	-	18/03/2011	18/03/2015	-	-	-	-	-
Foam Center Belgium	Isoschaum na-isolatie	Isoschaum	1.1.2.7	0,020	-	0,400	0,039	-	-	2/11/2010	2/11/2014	-	-	-	-	-
isofloc	cellulose-isolatievlokken	isofloc L	1.1.2.10	0,000	-	4,000	0,039	-	-	6/10/2011	6/10/2015	X	-	-	-	DE1
N.V. Isolatie en Constructie	isotrie 240	foamchap-isotrie 240	1.1.35	0,000	-	0,080	0,027	-	-	31/07/2008	15/10/2012	-	-	X	-	-
N.V. Isolatie en Constructie	isotrie 240+8cm	foamchap-isotrie 240	1.1.35	0,080	-	0,300	0,028	-	-	31/07/2008	15/10/2012	-	-	X	-	-
Isotrie (-groep)	Isotrie 140 0-7,9 cm	Isotrie kruipruimte-isolatie	1.1.2.5	0,000	-	0,079	0,027	-	-	6/10/2011	6/10/2015	-	-	-	-	-
Isotrie (-groep)	Isotrie 140 8-11,9 cm	Isotrie kruipruimte-isolatie	1.1.2.5	0,080	-	0,119	0,026	-	-	6/10/2011	6/10/2015	-	-	-	-	-
Isotrie (-groep)	Isotrie 140 + 12 cm	Isotrie kruipruimte-isolatie	1.1.2.5	0,120	-	0,400	0,025	-	-	6/10/2011	6/10/2015	-	-	-	-	-
Isotrie (-groep)	Isotrie 240 0 - 7,9 cm	Isotrie vloerisolatie	1.1.2.5	0,000	-	0,079	0,027	-	-	6/10/2011	6/10/2015	-	-	-	-	-
Isotrie (-groep)	Isotrie 240 8-11,9 cm	Isotrie vloerisolatie	1.1.2.5	0,080	-	0,119	0,026	-	-	6/10/2011	6/10/2015	-	-	-	-	-
Isotrie (-groep)	Isotrie 240 + 12 cm	Isotrie vloerisolatie	1.1.2.5	0,120	-	0,400	0,025	-	-	6/10/2011	6/10/2015	-	-	-	-	-
Isotrie (-groep)	Isotrie 340 0 - 7,9 cm	Isotrie muurisolatie	1.1.2.5	0,000	-	0,079	0,027	-	-	6/10/2011	6/10/2015	-	-	-	-	-
Isotrie (-groep)	Isotrie 340 8-11,9 cm	Isotrie muurisolatie	1.1.2.5	0,080	-	0,119	0,026	-	-	6/10/2011	6/10/2015	-	-	-	-	-
Isotrie (-groep)	Isotrie 340 + 12 cm	Isotrie muurisolatie	1.1.2.5	0,120	-	0,400	0,025	-	-	6/10/2011	6/10/2015	-	-	-	-	-
Isotrie (-groep)	Isotrie 440 0 - 7,9 cm	Isotrie dakisolatie	1.1.2.5	0,000	-	0,079	0,027	-	-	6/10/2011	6/10/2015	-	-	-	-	-
Isotrie (-groep)	Isotrie 440 8-11,9 cm	Isotrie dakisolatie	1.1.2.5	0,080	-	0,119	0,026	-	-	6/10/2011	6/10/2015	-	-	-	-	-
Isotrie (-groep)	Isotrie 440 + 12 cm	Isotrie dakisolatie	1.1.2.5	0,120	-	0,400	0,025	-	-	6/10/2011	6/10/2015	-	-	-	-	-
Isotrie (-groep)	Isotrie 540 0 - 7,9 cm	Isotrie industriële isolatie	1.1.2.5	0,000	-	0,079	0,027	-	-	6/10/2011	6/10/2015	-	-	-	-	-
Isotrie (-groep)	Isotrie 540 8-11,9 cm	Isotrie industriële isolatie	1.1.2.5	0,080	-	0,119	0,026	-	-	6/10/2011	6/10/2015	-	-	-	-	-
Isotrie (-groep)	Isotrie 540 + 12 cm	Isotrie industriële isolatie	1.1.2.5	0,120	-	0,400	0,025	-	-	6/10/2011	6/10/2015	-	-	-	-	-
Knauf Insulation	Knauf_Supafil	Supafil	1.1.2.1	0,050	-	0,140	0,034	-	-	6/10/2011	6/10/2015	X	-	-	-	FR1 NL1
Nestaan Holland BV	SD382/28_80<d<120	Nestaan SD382/28	1.1.2.5	0,080	-	0,119	0,027	-	-	22/07/2010	22/07/2014	-	-	-	-	-
Nestaan Holland BV	SD382/28_d<80	Nestaan SD382/28	1.1.2.5	0,000	-	0,079	0,028	-	-	22/07/2010	22/07/2014	-	-	-	-	-
Nestaan Holland BV	SD382/28_d≥120	Nestaan SD382/28	1.1.2.5	0,120	-	0,400	0,026	-	-	22/07/2010	22/07/2014	-	-	-	-	-
PurFoam plus	PurFoam plus	PurFoam plus	1.1.2.6	0,000	-	1,000	0,028	-	-	19/01/2011	19/01/2015	-	-	-	-	-
SDP Innovation	RD 2136 0<d<8cm	SDPspray RD 2136	1.1.2.5	0,000	-	0,080	0,028	-	-	4/11/2011	4/11/2015	-	-	-	-	-
Soprema	Univer-soufl	Univercell	1.1.2.10	0,050	-	0,450	0,040	-	-	6/10/2011	6/10/2015	-	-	-	-	-
Soprema	Univer-project	Univercell	1.1.2.10	0,060	-	0,450	0,041	-	-	6/10/2011	6/10/2015	-	-	-	-	-
Systemhouse	US457W_d<80	SYSTOSPRAY	1.1.2.5	0,000	-	0,079	0,028	-	-	6/10/2011	6/10/2015	-	-	-	-	-
Systemhouse	US457W_80<=d<120	SYSTOSPRAY	1.1.2.5	0,080	-	0,119	0,027	-	-	6/10/2011	6/10/2015	-	-	-	-	-
Systemhouse	US457W_d>=120	SYSTOSPRAY	1.1.2.5	0,120	-	0,400	0,026	-	-	6/10/2011	6/10/2015	-	-	-	-	-

(1) T0: Begin van erkenning in de databank. T1= Einde van erkenning in de databank. Zie handleiding.
 (2) Status 1: de productgegevens zijn geldig voor huidige projecten. Zie handleiding.
 (3) Status 2: de productgegevens zijn niet meer geldig voor nieuwe projecten. Zie handleiding.
 (4) De bijkomende merken beoordelen de gebruiksgeschiktheid van het product en zijn een bevestiging van een derde, onafhankelijk partij dat de fabrikant zijn producten aan een onafhankelijke evaluatie onderwierp en aan een continue interne kwaliteitszorg onderwerpt.

merk	land
BE1	BENOR België
CH1	SIA Zwitserland
DE1	ZULASSUNG Duitsland
FR1	ACERMI Frankrijk
NL1	KOMO Nederland

EPB-productgegevens databank - IN-SITU SAMENGESTELDE ISOLATIEMATERIALEN - Productgegevens waarvoor de erkenningsperiode verstreken is

Merk	Product_ID	Product	Subtype	Dikterange [m]	$\lambda_{u,i}$ [W/m.K]	$\lambda_{u,e}$ [W/m.K]	$R_{u,i}$ [m ² .K/W]	$R_{u,e}$ [m ² .K/W]	T0	T1	CE-markering	ATG-H merk	ATG merk	Keymark-merk	andere merken	fiche
isofloc Wärmedämmtechnik GmbH	cellulose-isolatievlokken	isofloc L	1.1.40	0,000 - 4,000	0,039	-	-	-	11/07/2007	5/10/2011	X	-	-	-	DE1	

(1) T0: Begin van erkenning in de databank. T1= Einde van erkenning in de databank. Zie handleiding.
 (2) Status 1: de productgegevens zijn geldig voor huidige projecten. Zie handleiding.
 (3) Status 2: de productgegevens zijn niet meer geldig voor nieuwe projecten. Zie handleiding.
 (4) De bijkomende merken beoordelen de gebruiksgeschiktheid van het product en zijn een bevestiging van een derde, onafhankelijk partij dat de fabrikant zijn producten aan een onafhankelijke evaluatie onderwierp en aan een continue interne kwaliteitszorg onderwerpt.

merk	land
BE1 BENOR	België
CH1 SIA	Zwitserland
DE1 ZULASSUNG	Duitsland
FR1 ACERMI	Frankrijk
NL1 KOMO	Nederland